

物 性 表

	色数	巾 (cm)	長さ (m乱)	厚さ (mm)	重量 (g/㎡)	引張強さ(N/3cm)		伸び率(%)		引裂強さ(N)		耐水度 (mm)	防災認定 No.	基準強度		国土交通大臣 認定番号
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			タテ	ヨコ	
透明間仕切り (T-7070)	2	185	25	0.80	760	700	600	20	30	140	190	2000	F-02043	-	-	-
グラス (T-8000F)	5	103	50	0.55	660	1120	1020	20	25	100	100	2000	F-54007	371	336	MMEM-0063 UW-9008

●上記データは測定平均値で保証値ではありません。
※引裂強さの緑枠の試験方法はトラペゾイド法／白枠はシングルタング法