

技術資料



マウント用 両面粘着テープ

L-807

特徴

透明性の高い両面粘着シートで、片面再剥離粘着、片面強粘着糊を使用しています。
UVカット剤は巻き外側の粘着剤に入っています。

物性データ

項目		結果	備考
芯材料		ポリエステル	—
厚み (μm)	芯材	25	ダイヤルゲージ
	粘着層	25/25	
	セパレーター	23/38	
粘着力 (N/25mm)	20分値	10.7/1.4	試験方法参照
	24時間値	14.5/2.3	
可視光透過率 (%)		89.9	
紫外線透過率 (%)		2.5	

<試験方法>

- ・ JIS Z0237準拠
- ・ 2Kgゴムローラー1往復圧着
- ・ JIS A5759準拠
- ・ 剥離速度 300mm/min
- ・ 180° 剥離
- ・ 非測定面PET#25裏打ち
- ・ 測定温度 23℃・50%RH

使用上の注意

- ・ 被着体表面の油・埃・水分等はきれいに拭き取ってから貼り付けて下さい。
- ・ 貼り付けは出来るだけ、10℃以上の雰囲気下で十分に圧着して下さい。
- ・ ラミネート加工時の圧着が弱いと、加工後浮き剥がれやシルバリング（細かい空気の噛み込み）が発生する可能性があります。
- ・ 特に冬期はメディア・ラミネートを室温に十分馴染ませてから使用してください。
- ・ インクの乾燥が不十分な場合ラミネートフィルムやメディアの剥がれ収縮、カールの原因となりますので十分にご注意願います。また印刷濃度が高くなるにつて残留溶剤が多くなるため、初期粘着力が低くなる傾向にありますのでしっかりと乾燥させてください。
- ・ メディアを伸ばしながら施工しないでください。経時で戻ろうとする力が発生し浮き剥がれの原因となります。
- ・ ラミネート加工時テンションのかけすぎには注意願います。収縮や施工後の浮き剥がれの原因となります。
- ・ 特殊な被着体に貼る場合は、事前に予備テストを行って下さい。
- ・ 保存場所は直接日光の当たる場所は避け、冷暗所に保管して下さい。
- ・ 納入後は出来るだけ短期間にご使用ください。
- ・ 本技術資料に記載の数値は、当社試験室における測定値の一例であり、保証値ではありません。