

物性表

	色数	巾 (cm)	長さ (m乱)	厚さ (mm)	重量 (g/m ²)	引張強さ(N/3cm)		伸び率(%)		引裂強さ(N)		耐水度 (mm)	防災認定 No.	基準強度		国土交通大臣 認定番号
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			タテ	ヨコ	
5MR-COOL	1	203	50	0.52	580	1470	1340	25	20	78	78	1500	F-02030	460	400	MMEM-0021 UW-9010
5MR-TYPE-C	2	203	50	0.58	715	1500	1340	24	22	140	130	2000	FR-04326	480	420	MMEM-0094 DW-0143

●上記データは測定平均値で保証値ではありません。

※引裂強さの緑枠の試験方法はトラペゾイド法／白枠はシングルタング法