

TOHREBUCK

IZUMI-COSMO COMPANY, LIMITED

450 *Light*

IZUMI

軽量
約450g


広幅
203cm

高強力

生地サンプル



トレダック® 450L G (グリーン)



トレダック® 450L T.G (ターボグリーン)
T.Gは受注生産品です。



東レテトロン®使用帆布

トレダック®
450Light

東レテトロン®使用帆布

軽量

広幅

高強力

トレダック® 450Light

東レテトロン®を使用したトレダック®は東レ株式会社が産業資材用として開発したスパンテトロン織物を基布に塩ビ樹脂を含浸加工した耐久性に優れた合織帆布です。耐候性・耐久性に優れ、抜群の機能性を発揮します。

point
1

約450g/m²の軽量仕様

作業性がUP

トレダック#4号(615g/m²)対比で約25%軽量です。

point
2

203cmの幅広タイプ

幅継ぎ回数削減

幅広タイプなので、幅継ぎする回数を軽減できます。

point
3

高強力

長く安心に

性能はそのままに広幅化。耐候性・耐久性に優れ、抜群の機能性を発揮します。

トレダック性能表

品名	巾 cm	長さ m乱	厚み mm	質量 g/m ²	引張強さ (N/3cm)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)		耐水圧 mm	耐寒性 ℃
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
トレダック® 450L G	203	50	0.59	450	1740	1450	30	25	100	104	1500 以上	-25℃ 異常なし
トレダック® 450L T.G	203	50	0.44	450	1740	1450	30	30	88	100	1500 以上	-25℃ 異常なし

※上記データは測定平均値であり、保証値ではありません。

※トラックシート(平掛シート)の場合は必ず2枚重ねで使用してください。

ホームページ QR



カタログサンプル請求はホームページから
<http://www.izumi-cosmo.co.jp/canvas/>

販売元



泉 株式会社

大阪本社 〒530-0005 大阪市北区中之島三丁目3番3号(中之島三井ビルディング)
TEL 06-6448-6056 FAX 06-6448-5529

東京本社 〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目1番地1号(JR東急目黒ビル15階)
TEL 03-5719-7483 FAX 03-5719-7486

名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目9番16号(NFビルディング5階)
TEL:052-220-2050 FAX:052-220-2051

福岡支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目9番8号(ケイアイビル2階)
TEL:092-472-0741 FAX:092-472-2709